bastone DISEGNA
European Quality Composite

INFORMACIÓN TÉCNICA DISEGNA BASTONE

Perfil de sección rectangular de 160x40 mm.

ENSAYOS REALIZADOS	MET. ENSAYO	MEDIA	DESV. ESTÁNDAR
Densidad aparente (kg/m^3)	UNE EN 323	399	1
Densidad (kg/m^3)	UNE EN 323	1 175	9
Resistencia a la flexión (N/mm^2) · Longitudinal	UNE EN 310	17,0	0,3
Módulo de elasticidad (N/mm^2) · Longitudinal	UNE EN 310	1900	35
Hinchazón en espesor, tras inmersión en agua 24 horas (%)	UNE EN 317	0,18	0,1
Absorción en agua, tras inmersión en agua 24 horas (%)	UNE EN 317	1,81	0,5
Dureza Brinell (N/mm^2)	UNE EN 1534	48,0	4,5
Temperatura de reblandecimiento. Vicat (ºC)	UNE EN 306	103,8	±0,5 *
Coeficiente de expansión térmica lineal CLTE promedio (K-1) (253 K a 353 K) Longitudinal Transversal	ISO 11359-2	$52,4x10^{-6}$ $82,0x10^{-6}$	$0,4x10^{-6}$ $2x10^{-6}$

Test realizado por AIDIMA, laboratorio acreditado por ENAC en España.
www.aidima.es www.enac.es

TechInf V1

DISEGNA® es una marca del grupo Condepols®. Un grupo de empresas con 50 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de productos poliméricos. Condepols® vende sus productos en más de 60 países y se centra en desarrollar y fabricar productos con un alto valor añadido y una conciencia medioambiental sostenible.