

INFORMACIÓN TÉCNICA TARIMA TECNOLÓGICA DISEGNA COVER®

Dimensiones 24 x 132 x 2100mm

TEST	NORMA	VALOR
Medida Masa Lineal	Apdo. 6.5 UNE-EN 15534-1:14+A1:18	2364
Coeficiente expansión lineal CLTE promedio [-20°C a 80°C] (°C-1)*		
Longitudinal	ISO 11359-2:1999	67 x 10 ⁶
Transversal		84 x 10 ⁻⁶
MOR (N/mm ²) - Longitudinal	EN 310:1993	31,7
MOE (N/mm ²) - Longitudinal	EN 310:1993	3650
Dureza Brinell	EN 1534:2010	57,0 (4,9)
Impacto por caída de masa (valoración daño)	EN 477:1995	Sin grietas
Envejecimiento artificial (EN ISO 4892-2 ciclo 1)	EN ISO 4892-2:2014	0,28
Variación de color (ΔE)		
Grado Enyesado	ISO 4628-6:2012	0
Resistencia al deslizamiento (USRV)	EN 15676:2007 (APÉNDICE A)	Clase 3 Apto exteriores húmedos
Acumulación de cargas electroestáticas	EN 1815:1997	ANTIESTÁTICA Carga < 2kV
Tracción superficial (N/mm ²)	EN 311:2002	> 2,45

Test realizados por laboratorio acreditado por ENAC en España www.enac.es

TechInf V3

DISEGNA® es una marca del grupo Condepols®. Un grupo de empresas con más de 40 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de productos poliméricos. Condepols® vende sus productos en más de 60 países y se centra en desarrollar y fabricar productos con un alto valor añadido y una conciencia medioambiental sostenible.